

ARVOSANAT	Painoarvo (%)	Pellavaöljymaalit					Petroliöljymaalit				
		Aquamarijn	Lappi	Lin	Neljän Öljyn	Uula	Fintex	Nicolor	Pajutex	Rustholli	Uula
Tartunta	20	9	7	9	8	9	9	8	6	8	7
Liituuntuminen	20	7	7	7	7	6	8	7	7	9	9
Kiiltomuutos	10	7	8	8	9	7	9	7	8	8	10
Sävymuutos	10	9	7	8	9	8	8	8	10	10	10
Pinnan tasalaatuisuus											
vanhennettuna	15	4	7	5	9	7	7	7	9	9	9
uutena	5	8	7	8	9	7	8	8	8	8	9
Työläys											
käsittelyt ja ohennukset	10	5	9	7	8	7	10	8	8	8	9
siveltävyys	10	7	9	8	9	7	8	6	7	7	7
Yleisarvosana	100	7,0	7,5	7,5	8,3	7,3	8,4	7,4	7,7	8,5	8,6